

Hidrolaca POLIURETÁNICA

DESCRIPCIÓN

Laca poliuretánica al agua de rápido secado especialmente desarrollada para otorgar brillo durable, impermeabilidad y alta protección a concretos, hormigones y microcementos. Posee una excepcional resistencia al tránsito y a los agentes climáticos.

USOS

Recomendada para concretos, hormigones, ladrillos, lajas y cerámicas no esmaltadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resina poliuretánica al agua modificada con polímeros acrílicos.

Peso específico: 1,01 gr/cm³.

Rendimiento: 6 a 8 metros cuadrados aproximadamente en dos manos dependiendo de la porosidad del piso.

Aspecto: Líquido blanco lechoso.

Film seco: Transparente incoloro.

Brillo: Brillante.

Secado tacto: 1 hora.

Número de manos: 1 a 3 dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie a tratar.

Secado duro: A las 12 horas se puede transitar y la máxima dureza se alcanza a las 72 hs.

Solvente de limpieza: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses en envase original cerrado.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Asegurar que la superficie esté limpia y seca antes de la aplicación. Limpiar y lijar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y materiales preexistentes no firmemente adheridos. No dejar restos de productos de limpieza.

APLICACIÓN

Se aplica sin diluir utilizando esponja, pincel, rodillo o aplicador de ceras. Aplicar dos manos dejando secar una hora entre mano y mano. En superficies muy porosas puede aplicarse una tercera mano.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños-Evitar su ingestión, contacto con los ojos, mucosas y contacto prolongado con piel - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado - Utilizar elementos de protección:guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas - NO INFLAMABLE.



PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666