

Recuplast

GRIETAS Y JUNTAS

MASILLA ELÁSTICA IMPERMEABLE

DESCRIPCIÓN

Producto de alto poder de relleno, que al secar forma un mastic elástico e impermeable.

USOS

Para rellenar sin que vuelvan a producirse fracturas e impedir el paso de agua en grietas y juntas de dilatación de materiales de construcción, especialmente en paredes y techos.

No dejar expuesto a la intemperie sin protección ulterior.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1.50.

Rendimiento: 350 gr. rinden 10 metros lineales en juntas de 5 mm de ancho por 5 mm de profundidad.

Color: blanco.

Secado: se puede pintar con RECUPLAST TECHOS o FREN- TES, a partir de las 24 horas de aplicado.

Repintado máximo: no demorar innecesariamente la aplicación del producto de terminación.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasa, hongos y algas (con una SOLUCIÓN de Lavandina Domestica), polvillo y restos de pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza sobre la superficie.

En techos o paredes que serán tratados con impermeabilizante de la línea RECUPLAST, aplicar la primera mano de éste diluido según las instrucciones del envase, antes de rellenar las grietas.

APLICACIÓN

Rellenar completamente las grietas y juntas a tratar. Nivelar luego la superficie eliminando el exceso antes que el material seque.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Espátula, pomo aplicador, etc.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666